



高鐵路器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7061-ND 脆化試驗機 (單一試樣衝擊)

GB/T1682-1994

本機適用於塑膠或硫化橡膠在規定條件下,經受衝擊時不出現脆性破壞的最低溫度的試驗。

試樣在規定的低溫條件下經受衝擊,不產生破壞的最低溫度。



溫度範圍	常溫 ~ -70°C (乾冰製冷)
衝擊頭半徑	1.5 mm
衝擊頭重量	200g
衝擊彈簧	a.自由狀態：直徑19 mm、長度85~90 mm b.壓縮狀態：長度40±1mm、負荷108~118N
控溫精度	±0.5°C
試驗槽(約) (W×D×H)	43 cm×18 cm×15 cm
體積 (W×D×H)	63 cm × 68 cm × 77 cm
電源	1φ 220V 50 HZ (依國別或指定)

瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年

高鐵路科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061

FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵路測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz

手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957

FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz

手機: 13708970121